

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

013533760

WPI Acc No: 2001-017966/200103

XRAM Acc No: C01-005122

XRPX Acc No: N01-013703

Recording material for ink-jet printing, comprises support coated by layer of barium sulfate with an overlayer of alumina, provides high color density

Patent Assignee: SCHOELLER FOTO & SPEZIALPAPIERE GMBH CO (SHOL);

SCHOELLER PAPIERFABRIK GMBH & CO FELIX (SHOL)

Inventor: BARCOCK R; BECKER D; DODDS A; WERNER K

Number of Countries: 028 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1048480	A1	20001102	EP 99108448	A	19990430	200103 B
AU 200028911	A	20001102	AU 200028911	A	20000420	200103
JP 2001010222	A	20010116	JP 2000130432	A	20000428	200107
CN 1272430	A	20001108	CN 2000117949	A	20000428	200114

Priority Applications (No Type Date): EP 99108448 A 19990430

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 1048480 A1 G 9 B41M-005/00

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

AU 200028911 A B41M-005/00

JP 2001010222 A 6 B41M-005/00

CN 1272430 A B41M-005/00

Abstract (Basic): EP 1048480 A1

NOVELTY - Recording material for ink-jet recording methods consists of a carrier that has a pigment-containing layer deposited on it. This layer comprises at least one underlayer containing barium sulfate (I) and an overlayer containing (i) alumina as pigment or (ii) a mixture of at least two pigments.

USE - (A) are used to record ink-jet images.

ADVANTAGE - (A) is a glossy material that can generate images with high color density; has high ink absorbancy, short drying times and good resistance to wiping. When the underlayer also includes alumina or silicic acid, the coating weight of this layer may be reduced, avoiding the 'crack' effect and problems of dusting, and adherence of the coating is improved.

pp; 9 DwgNo 0/0

Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - IMAGING AND COMMUNICATION - Preferred material: Apart from (I), the underlayer contains at least one other pigment (II) with particle size 0.7-5, preferably 1-3, micron. It may also include a binder (e.g. a synthetic polymer or preferably gelatine) and (I), which has particle size 0.2-2, especially 0.7-1.2, micron, is 50-80wt.% of total pigment in the layer. The pigment:binder ratio is 10-1:1, particularly 8-1:1. This layer may also include one or more of crosslinkers, dispersants, plasticizers and optical brighteners and the application rate is 5-30, especially 10-25, g/square m. The upper layer is particularly a mixture of alumina (particle size 50-150 nm) and silicic acid (200-300 nm); it may also include (I) and/or barium oxide. Alumina is 50-80wt.% of total pigment and the layer may also include a binder, particularly poly(vinyl alcohol), with pigment:binder ratio 20-1:1, preferably 14-6:1. This layer may also include dye-fixatives, crosslinkers, optical brighteners etc., and its application rate is 10-25, particularly 15-20, g/l. Preferred carrier: This is a coated or uncoated paper, especially paper coated on the reverse side with polyethylene, and it has surface weight 50-300 g/square m.

INORGANIC CHEMISTRY - Preferred materials: (II) is alumina (of surface area 160-240 square m/g, produced by calcining the hydroxide); silicic acid (of surface area 30-800 square m/g) or barium oxide.

POLYMERS - A suitable binder for the upper layer is poly(vinyl alcohol) and a suitable carrier is paper coated with polyethylene.

Still good
need
BaSO₄
magn

NO
not BaSO₄

use ...
of ...

Do not
Trans
in 3PO
2nd
etc.

Title Terms: RECORD; MATERIAL; INK; JET; PRINT; COMPRISE; SUPPORT; COATING;
LAYER; BARIUM; OVERLAY; ALUMINA; HIGH; DENSITY
Derwent Class: A97; G05; P75; T04
International Patent Class (Main): B41M-005/00
International Patent Class (Additional): B41J-002/01
File Segment: CPI; EPI; EngPI
Manual Codes (CPI/A-N): A12-W07F; G05-F03
Manual Codes (EPI/S-X): T04-G02E
Polymer Indexing (PS):

<01>

001 018; R00326 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D82;
H0000; P1150 ; P1161
002 018; ND01; Q9999 Q8786 Q8775; K9701 K9676; B9999 B5301 B5298 B5276;
B9999 B3849-R B3838 B3747
003 018; Q9999 Q7114-R; K9712 K9676; K9563 K9483; K9574 K9483

<02>

001 018; R24033 G3714 P0599 D01 F70
002 018; ND01; Q9999 Q8786 Q8775; K9701 K9676; B9999 B5301 B5298 B5276;
B9999 B3849-R B3838 B3747
003 018; Q9999 Q6791; K9563 K9483; K9574 K9483; K9698 K9676
004 018; A999 A157-R
005 018; A999 A624-R A566
006 018; A999 A384

<03>

001 018; P1707 P1694 D01
002 018; ND01; Q9999 Q8786 Q8775; K9701 K9676; B9999 B5301 B5298 B5276;
B9999 B3849-R B3838 B3747
003 018; K9712 K9676; Q9999 Q6791; K9574 K9483; K9610 K9483; K9698
K9676
004 018; R01894 D00 D60 H- B- 3A O- 6A; A999 A157-R

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-10222

(P2001-10222A)

(43) 公開日 平成13年1月16日 (2001.1.16)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FI

テマート* (参考)

B41M 5/00

B41M 5/00

B

B41J 2/01

B41J 3/04

101Y

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号 特開2000-130432(P2000-130432)

(22) 出願日 平成12年4月28日 (2000.4.28)

(31) 優先権主張番号 99108448.4

(32) 優先日 平成11年4月30日 (1999.4.30)

(33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)

(71) 出願人 591010581

フェリックス シェラー ユニオール フ
ォト- ウント スペチアルパピール ゲ
ー エム ペー ハー ウント コンパニ
ー コマンディートゲゼルシャフト

FELIX SCHOELLER JR
FOTO-UND SPEZIALPAP
IERE GMBH & CO. KG
ドイツ連邦共和国 オスナブリュック プ
ルク グレーテシュ (番地なし)

(74) 代理人 100090251

弁理士 森田 憲一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 顔料層を含むインクジェット記録材料

(57) 【要約】

【課題】 高いインク吸収容量、短い乾燥時間及び良好な擦り抵抗性の諸性状を有するインクジェット印刷法用の記録材料を提供する。

【解決手段】 前記記録材料は、支持材料とその支持材料上に設けられる顔料層とを含み、前記顔料層が、硫酸バリウムを含有する下方層と、主要顔料として酸化アルミニウムを含有する上方層とを含む。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持材料とその支持材料上に設けられる顔料層とを含むインクジェット記録材料であって、前記顔料層が、硫酸バリウムを含有する下方層と、主要顔料として酸化アルミニウムを含有する上方層とを少なくとも含むことを特徴とする前記インクジェット記録材料。

【請求項2】 支持材料とその支持材料上に設けられる顔料層とを含むインクジェット記録材料であって、前記顔料層が、硫酸バリウムを含有する下方層と、少なくとも2種の顔料の混合物を含有する上方層とを少なくとも含むことを特徴とする前記インクジェット記録材料。

【請求項3】 前記下方層が、前記硫酸バリウムに加えて、粒径が0.7～5μmの更に別の顔料を少なくとも1つ含有することを特徴とする、請求項1又は2に記載のインクジェット記録材料。

【請求項4】 前記の更に別の顔料が、酸化アルミニウム、シリカ又は酸化バリウムであることを特徴とする、請求項3に記載のインクジェット記録材料。

【請求項5】 前記下方層が、結合剤としてゼラチンを含有することを特徴とする、請求項1～4のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項6】 前記下方層に含有される硫酸バリウムが、その層に含有される全顔料の50～80重量%の量であることを特徴とする、請求項1～5のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項7】 前記下方層における顔料の結合剤に対する比が、10:1～1:1の範囲にあることを特徴とする、請求項1～6のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項8】 前記上方層が、酸化アルミニウム及びシリカの混合物を含有することを特徴とする、請求項1～7のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項9】 前記上方層が、硫酸バリウム及び／又は酸化バリウムを含有することを特徴とする、請求項1～8のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項10】 前記混合物に含有される前記酸化アルミニウムが、50～150nmの平均粒径を有することを特徴とする、請求項8に記載のインクジェット記録材料。

【請求項11】 前記混合物に含有される前記シリカ顔料が、200～300nmの平均粒径を有することを特徴とする、請求項8に記載のインクジェット記録材料。

【請求項12】 前記上方層における酸化アルミニウムの量が、その上方層に含有される全顔料の50～80重量%の範囲にあることを特徴とする、請求項1～11のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項13】 前記上方層が、結合剤としてポリビニルアルコールを含有することを特徴とする、請求項1～12のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項14】 前記上方層における顔料の結合剤に対

する比が、20:1～1:1の範囲にあることを特徴とする、請求項1～13のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項15】 前記支持材料が、コート紙又は非コート紙であることを特徴とする、請求項1～14のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【請求項16】 前記支持材料が、ポリエチレンで裏面をコートされたベース紙であることを特徴とする、請求項1～15のいずれか一項に記載のインクジェット記録材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット印刷法用の記録材料に関する。

【0002】

【従来の技術】カラーのアリントアウトを作成する技術の重要性は、この数年、電子メディアの総合的な拡大に関連して、非常に増大した。この技術のゴールは、カラーアプリントアウトの像（イメージ）品質を、銀塩写真のレベルまで適合させることにある。

【0003】1つの重要な技術は、インクジェット印刷法であり、これは、近年、改良された像品質を提供してきた。インクジェット印刷法においては、細かいインク小滴を記録材料に付与する。この技術で用いられるインクジェット記録材料に対しては、高い要求がある。このような要求としては、例えば、高い解像度、高い色密度、ブリードをなくすこと、短いインク乾燥時間、光堅牢度及び寸法安定性がある。商業的応用のための更に重要な要求は、表面光沢である。これは、アートグラフィックスの作成に特に重要であるが、写真外観を提供する像作成にも重要である。

【0004】EP0650850号公報には、ポリオレフィンでコートされたベース紙と、記録層とからなる記録材料が開示されている。この材料によれば、高い解像度、色密度及び高い光沢を有する像を作成することができ、その像は、外観に関する限り、通常の写真像に匹敵する。この樹脂コート紙の欠点の1つは、インク吸収容量が劣っていることである。これは、樹脂の封止作用に起因するものであり、記録材料の乾燥性を劣ったものとし、インクブリードと総合的な像品質の低下とを引き起こす。

【0005】特開平10-119424号公報には、疎水性支持体及び2つの多孔性シリカ含有層を含む記録紙が提案されている。上方層におけるシリカの粒径は、下方層におけるシリカ粒子の粒径よりも小さい。この記録材料の欠点は、乾燥時間が長いことである。

【0006】支持体上に記録層をキャストコーティングし、得られた生成物を、非常に滑らかな加熱シリンドラ表面で処理する（これにより、高光沢性表面を有する記録材料が達成させる）ことにより得られる光沢記録材料

が公知である。

【0007】EP0450540B1号公報には、支持材料上の顔料下方層と、その顔料下方層上に形成された顔料上方層とを有するインクジェット記録材料が開示されている。白色の酸化アルミニウムが、両方の層における主要顔料であり、下方層における酸化アルミニウムの比表面積 ($<90\text{m}^2/\text{g}$) は、上方層における Al_2O_3 ($90\sim170\text{m}^2/\text{g}$) よりも小さい。この記録材料が、高い色密度と、非常にわずかなインドア (indo or) の色変化を有する像を提供することが記載されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、高いインク吸収容量、短い乾燥時間及び良好な擦り (sme ar) 抵抗性の諸性状を有するインクジェット印刷法用の記録材料を提供することにある。また、この記録材料によれば、高い色密度及び光沢を有する像を作成することができる。

【0009】

【課題を解決するための手段】前記課題は、支持材料とその支持材料上に設けられる顔料層とを含む記録材料であって、前記顔料層が、硫酸バリウムを含有する下方層と、主要顔料として酸化アルミニウムを含有する上方層とを含む、前記記録材料により解決される。また、前記課題は、支持材料とその支持材料上に設けられる顔料層とを含む記録材料であって、前記顔料層が、硫酸バリウムを含有する下方層と、少なくとも2種の顔料の混合物を含有する上方層とを含む、前記記録材料により解決される。

【0010】

【発明の実施の形態】下方層は、主要顔料としての硫酸バリウムの他にも、更に別の顔料を少なくとも1種含有することができる。前記の更に別の顔料としては、酸化アルミニウム、シリカ、及び/又は酸化バリウムが特に適している。本発明で用いられる酸化アルミニウムは、いわゆる活性酸化アルミニウムである。前記活性酸化アルミニウムは、例えば、水酸化アルミニウムのか焼により得られ、そして、 $160\sim240\text{m}^2/\text{g}$ の比表面積 (BET) と $0.7\sim5\mu\text{m}$ (好ましくは $1\sim3\mu\text{m}$) の平均粒径とを有することができる。本発明に用いることのできるシリカは、沈澱により得られ、そして、 $30\sim800\text{m}^2/\text{g}$ の比表面積 (BET) を有することができるものであることが好ましい。沈澱により得られるシリカは、 $0.7\sim5\mu\text{m}$ 、好ましくは $3\sim5\mu\text{m}$ の平均粒径を有することができる。

【0011】本発明に用いられる硫酸バリウムの粒径は、 $0.2\sim2.0\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.7\sim1.2\mu\text{m}$ であることができる。硫酸バリウム/酸化アルミニウムの質量比は、 $4:1\sim1:1$ である。

【0012】下方層における酸化アルミニウム又はシリ

カの使用は、このバリタ含有層の吸収容量を向上させる。従って、記録材料の吸収容量を損なうことなく、上方層に付与された塗布量を減らすことができる。上方層における塗布量の減少に伴って、いわゆる「クラッキング効果」を排除することができる。このクラッキング効果は、層の乾燥中に生じることがあり (特に、塗布量が多い場合)、像品質を損なう。更に、バリタ含有層を変化させることにより、ダスティング問題が排除され、支持体への付着が改良される。これらの目的を達成するために、例えば、EP0450540B1号公報に開示されているように、上方層及び下方層で用いられる顔料の比表面積が異なる必要はない。

【0013】下方層において用いられる結合剤は、親水性コロイド結合剤及び/又は水溶性結合剤、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ゼラチン、デンプン、デンプン誘導体、カゼイン、セルロースエステル、アルギネート、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸又はそれらの混合物の群から選択することができる。下方層における結合剤としては、ゼラチンが特に適している。各種のゼラチンを用いることができる。ゲル強度が $100\sim300$ ブルーム (bloom)、特に $100\sim200$ ブルーム (BIS 757, 1975 に従って決定) であるゼラチンを用いることが好ましい。

【0014】下方層における顔料の結合剤に対する質量比 (顔料: 結合剤) は、 $1:1\sim10:1$ 、特に $1:1\sim8:1$ である。

【0015】更なる添加剤、例えば、架橋剤、分散剤、可塑剤及び蛍光増白剤を、下方層において用いることができる。下方層の塗布量は、 $5\sim30\text{g}/\text{m}^2$ 、好ましくは $10\sim25\text{g}/\text{m}^2$ であることができる。

【0016】上方層の顔料混合物は、微細に分割された少なくとも2種の顔料 (粒径 $=500\text{nm}$ 以下) からなる。 $50\sim150\text{nm}$ の粒径を有する酸化アルミニウムと $200\sim300\text{nm}$ の粒径を有するシリカとの混合物が特に好ましい。本発明の特に好ましい態様においては、カチオン変性酸化アルミニウムとカチオン変性シリカとの混合物を使用する。酸化アルミニウムのシリカに対する質量比は、 $4:1\sim1:1$ であることができる。

【0017】本発明の別の態様においては、上方層は、50重量% (乾燥層に関して) までの量の硫酸バリウム及び/又は酸化バリウムを含む。

【0018】上方層において用いられる結合剤は、親水性コロイド結合剤及び/又は水溶性結合剤、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ゼラチン、デンプン、デンプン誘導体、カゼイン、セルロースエステル、アルギネート、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸又はそれらの混合物の群から選択することができる。上方層における結合剤としては、ポリビニルアルコールが特に適しており、 $35\sim8$

0cP、特に50～75cPの高粘度を有し、且つ完全にケン化されたポリビニルアルコールが特に好ましい。なお、前記粘度は、4重量%の濃度の水溶液(20℃)中で決定した値である。また、本発明では、部分的にケン化されたポリビニルアルコール、あるいは、カチオン変性されたポリビニルアルコールを用いることもできる。上方層における顔料/結合剤質量比は、20:1～1:1、好ましくは14:1～6:1、より好ましくは8:1～6:1である。

【0019】上方層は、更なる添加剤、例えば、染料固定剤、架橋剤、着色顔料及び蛍光増白剤を含有することができる。染料固定剤の例は、第四級ボリアンモニウム塩、カチオンボリアミン、カチオンポリアクリルアミド及びカチオンポリエチレンイミンである。添加剤の量は、5重量%(乾燥層に基づく)までであることができる。上方層の塗布量は、10～25g/m²、好ましくは15～20g/m²である。

【0020】下方層と上方層との間に、更なる層を設けることができる。

【0021】支持材料として、任意の種類のベース原紙を用いることができる。好ましくは、表面サイジング紙、カレンダー処理した紙若しくはカレンダー処理していない紙又は高度にサイジング処理したベース原紙を用いることができる。ベース原紙を、酸性又は中性サイジング剤でサイジングすることができる。300シェフィールド(Sheffield)単位(Tappi T538 roughnessに従って決定)未満の表面荒さ(surface roughness)を有する紙が特に適している。ベース原紙は、高い寸法安定性を有し、インクに含有されている水を、ホールを形成することなく吸収することができるはずである。軟木硫酸塩繊維パルプ及びユーカリパルプを含むパルプ混合物から製造される、高い寸法安定性を有する紙が特に適している。本明細書に参考として記載するDE19602793B1号公報には、インクジェット記録材料用のベース原紙が開示されている。

【0022】本発明の特に好ましい態様においては、紙*

実施例	下方層	塗布量
2	2A	15 g/m ²
3	3A	14 g/m ²
4	3A	15 g/m ²
5	2A	15 g/m ²
6	2A	15 g/m ²
7	4A	20 g/m ²
8	4A	14 g/m ²
9	5A	15 g/m ²

【0027】

【実施例10】ベース原紙の裏側を透明ポリエチレンでコート(20g/m²)した以外は、前記実施例3と同様にして記録材料を調製した。前記ポリエチレン

*表面にオープンポア(open pore)構造をもたせるため、ベース原紙をそれほど強くサイジングしない。特に好ましい紙は、200シェフィールド単位未満の荒さを有する紙である。ベース原紙の坪量は、通常、50～300g/m²であることができる。更に別の好適態様によれば、支持材料は、その裏面が樹脂でコーティングされている。樹脂として、ポリオレフィン又はポリエステルを用いることができる。ベース紙のコーティング用に使われるポリオレフィン、好ましくは低密度ポリエチレン(LDPE)及び/又は高密度ポリエチレン(HDPE)である。顔料及び他の添加剤を更に含有することのできる樹脂層の塗布量は、少なくとも5g/m²であり、より好ましくは20g/m²までである。

【0023】本発明においては、支持材料への層の付与のために、任意の通常のコーティング及び計量供給(メータリング)方法、例えば、ローラーコーティング、グラビア又はニップ法、エアブラシ又はブリードナイフ計量供給(メータリング)を用いることができる。

【0024】層の付与の後、そして、層を乾燥させた後、更に平滑性を向上させるために、コート紙をカレンダー処理することができる。

【0025】

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。

【実施例1】原紙(坪量=135g/m²;アルカリダイマーサイジング剤によるサイジングとデンブによる表面サイジングとを施したもの)の表側に、マイヤーバー(Meyer Bar)により、第1のバリタ含有コート溶液を付与(乾燥塗布量=15g/m²)した後、100℃で乾燥させ、下方層1Aを形成した。この下方層の上に、スロットダイを用いて、50m/minで、第2のコート溶液を付与(乾燥塗布量=20g/m²)した後、100℃で乾燥させ、上方層1Bを形成した。前記下方層及び上方層の組成を表1及び表2に示す。

【0026】

【実施例2～9】各実施例は、紙ベースに以下の各層を与えたこと以外は、前記実施例1に従って実施した：

上方層	塗布量
1B	15 g/m ²
1B	20 g/m ²
5B	20 g/m ²
3B	20 g/m ²
4B	20 g/m ²
1B	15 g/m ²
2B	15 g/m ²
1B	20 g/m ²

※は、低密度ポリエチレン(LDPE) [密度(d)=0.923g/m³, MFI=4.4]であった。前記下方層及び上方層の組成を表1及び表2に示す。

【0028】

《表1》

下方層/組成	量(重量%*)				
	1A	2A	3A	4A	5A
硫酸バリウム 平均粒径=0.7~1.20 μ m	72.0	45.0	69.2	43.3	69.2
酸化アルミニウム 平均粒径=1.45 μ m 比表面積=123.8m ² /g (Martoxin GL-1)	18.0	45.0	17.3	43.2	—
シリカ 平均粒径=3~5 μ m (Gasil HP 35)	—	—	—	—	17.3
ゼラチン 140 \pm 20ブルーム	9.7	9.7	13.2	13.2	13.2
クロマラウン(Chromaloun)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
TAF/ホルムアルデヒド	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

* : いずれの量も、乾燥層に対するものである。

【0029】

《表2》

上方層/組成	量(重量%*)				
	1B	2B	3B	4B	5B
酸化アルミニウム 平均粒径=130~140nm 比表面積=50~60m ² /g (Cabot 003)	62.14	44.37	71.73	80.15	82.83
シリカ 平均粒径=300nm	26.60	44.37	7.97	8.59	10.35
ポリビニルアルコール ケン化価=98mol%	11.10	11.10	20.00	11.10	6.70
粘度=62~72cP(4%水溶液, 20℃における) (Airvol 350)					
ホウ酸	0.16	0.16	0.30	0.16	0.12

* : いずれの量も、乾燥層に対するものである。

【0030】

【比較例1】前記実施例1で用いたのと同じ支持体に、下方層を形成するために、標準バリタ溶液を付与(乾燥塗布量=20g/m²)した。続いて、その下方層に上方層1B(30g/m²)を与えた。

【0031】

【比較例2】前記実施例1で用いたのと同じ支持体に、下方層3A(15g/m²)と、以下の組成の上方層(20g/m²)を与えた：

* 上方層/比較例2	
シリカ	88.74重量%
平均粒径=300nm	
比表面積=23.6m ² /g	
ポリビニルアルコール	11.10重量%
ケン化価=98mol%	
(Airvol 350)	
ホウ酸	0.16重量%

* : いずれの量も、乾燥層に対するものである。

【0032】

【比較例3】前記実施例1で用いたのと同じ支持体に、以下の下方層(15g/m²)と、上方層1B(20g/m²)を与えた：

下方層/比較例3

硫酸バリウム	69.1重量%
平均粒径=0.7~1.2 μ m	
炭酸カルシウム	17.30重量%
平均粒径=10 μ m	
ゼラチン	13.30重量%
140 \pm 20ブルーム	
クロマラウン	0.20重量%
TAF/ホルムアルデヒド	0.10重量%

*: いずれの量も、乾燥層に対するものである。

【0033】《実施例1~10及び比較例1~3で得られた記録材料の試験》記録材料には、インクジェットカラープリンター(Epson 740)及びその対応インクにより、720DPI(dots per inch)で印刷した。色密度、乾燥時間、ブリード及び擦り抵抗性について、印刷像を試験した。

【0034】光沢は、スリーアングル光沢測定装置(Dr. Lange製)により、非印刷材料上で測定した(測定角度=60°)。色濃度は、シアン、マゼンタ、*

《試験結果》

	色濃度				乾燥	ブリード	擦り	光沢
	シアン	マゼンタ	イエロー	ブラック	性	(ノート)	抵抗性	
実施例1	2.78	1.83	1.57	2.76	<10 s	2	1	32
実施例2	2.79	1.81	1.55	2.77	<10 s	1.5	1	33
実施例3	2.70	1.74	1.47	2.66	<10 s	1.5	1	31
実施例4	2.80	1.88	1.66	2.82	<10 s	1	1	38
実施例5	2.79	1.87	1.65	2.80	<10 s	1	1	36
実施例6	2.84	1.92	1.69	2.85	<10 s	1	1	38
実施例7	2.79	1.82	1.56	2.75	<10 s	1	1	32
実施例8	2.71	1.77	1.52	2.65	<10 s	1	1	20
実施例9	2.76	1.81	1.59	2.76	<10 s	1	1	30
実施例10	2.65	1.82	1.68	2.66	<10 s	1	1	31
比較例1	2.53	1.71	1.45	2.47	<30 s	3	2	24
比較例2	2.05	1.33	1.27	2.05	<10 s	1	1	5
比較例3	2.53	1.65	1.31	2.34	<20 s	2	2	12

*イエロー及びブラックの各色について、デンシトメーター(X-Rite densitometer Type 428)により測定した。色の隣接領域の端部におけるインクの混合(ブリード)は、肉眼で1~5(良好~不良)の等級で評価した。擦り抵抗性は、印刷像を白色布で擦ることにより試験した。この試験は、各色ごとに個別に実施し、肉眼で1~5の等級で評価した。等級「1」は、布上に検出可能な色残りが全くみられないことを意味し、等級「5」は、検出可能な色残りが強く観察されることを意味する。

【0035】印刷材料の乾燥挙動は、以下のようにして決定した: すなわち、A5像を印刷する。プリンターによる印刷が完了した直後に、プリントを取り出し、像の上を指で軽くこすることにより、にじませてみる。像の明らかな擦り汚れが観察されなければ、乾燥時間を10秒未満(<10s)と分類する。

【0036】

フロントページの続き

(72)発明者 リチャード バーコック
イギリス国、エイチ ビー 20 2 ティー
エイチ バッキンガムシャー、エール
ズベリー、エベッツ ミル ライリー ク
ロウス(プロット10) 1

(72)発明者 アラスデア ドーズ
イギリス国、シー エム 20 1 アール
エス エセックス、ハーロー、ヘランス
ウッド 94

(72)発明者 キルステン ワーナー
イギリス国、エス エル 6 7 エー
ダブリュ バークシャー、メイデンヘッ
ド、ルークス ロード 14 ストリート
バークビュー 1

(72)発明者 ディーテル ベッカー
イギリス国、エス エル 6 1 ユー
ダブリュ バークシャー、メイデンヘッ
ド、ザ ラッシュユイズ 3 ラングハムズ